

DATOS TÉCNICOS

ARMORPRIME ULTRA RÁPIDO

PRODUCTO #727

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Un epoxi color pajizo/transparente de dos componentes, 100% sólido específicamente formulado para ser utilizado como imprimación o como capa base. **AMORPRIME ULTRA RÁPIDO** ha sido específicamente formulado para un curado muy rápido. Debido a la baja viscosidad de este producto, es la opción ideal para adherirse al hormigón creando una unión firme. Este producto se puede aplicar como una capa "limpia" o se puede mezclar con agregados como una mezcla fina de sílice para ayudar a rellenar los sustratos ásperos o irregulares.

ArmorPrime Ultra Rápido #727 ha sido diseñado solo para uso en interiores.

Empaque: El kit está disponible en 1, 3 y 15 galones

VENTAJAS

- Rentable
- Fórmula de curado extremadamente rápida
- La baja viscosidad promueve una excelente adhesión a los sustratos del hormigón
- Fácil proporción de mezcla de 2 a 1 (por volumen)
- Ideal para un parcheo rápido
- Cumple con las regulaciones para COV en los Estados Unidos
- Se puede pigmentar en la fábrica o en el campo utilizando el Pigmento Universal de Thermal-Chem

LIMITACIONES

- Se debe aplicar en una temperatura ambiental de 40 grados F (cuando se aplica en temperaturas más cálidas el producto se cura muy rápidamente)
- No aplicar a menos de 10 mils o 160 pies cuadrados por galón
- No diluya este producto

PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS

% de Sólidos	100%
Contenido de COV	0 g/L
Viscosidad	300-500 cps (transparente) 700-950 cps (pigmentado)
Dureza	78-80 Shore D por ASTM D2240
Tiempo de Funcionamiento	10-15 minutos a 70 grados F
Seco al Tacto	2-3 horas a 70 grados F 5-6 horas a 55 grados F
Tiempo de Repintado	2-23 horas a 70 grados F 5-6 horas a 55 grados F
Abierto para el Tráfico Ligero	24 horas a 70 grados F

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Aplique el **#727 ArmorPrime Ultra Rápido** con una escobilla de goma, cepillo o un rodillo sin derrames de alta calidad. Mezcle solo la cantidad del producto que se pueda aplicar adecuadamente en un lapso de 10 a 15 minutos. Este es un producto de curado rápido y tiene un tiempo reducido tanto de trabajo como de vida útil. Una vez mezclado este producto debe colocarse en la superficie Y NO DEJARSE EN EL CUBO DE MEZCLA.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Aplique el **#727 ArmorPrime Ultra Rápido** solo sobre sustratos sólidos y limpios. Se recomienda la preparación mecánica mediante el arenado o esmerilado con diamante hasta un ICRI CSP 2/3 (consulte la Directriz ICRI No. 03732 para más detalles).

DATOS TÉCNICOS

ARMORPRIME ULTRA RÁPIDO

PRODUCTO #727

MANEJO DEL PRODUCTO

Evite el contacto de los materiales no curados con la piel y los ojos, debe utilizar el EPP adecuado durante la manipulación de este producto. Lave la piel con agua y jabón. Las herramientas y equipos deben ser limpiadas con disolventes como xileno o disolvente de lacas. Consulte la Ficha De Seguridad para obtener información adicional.

GARANTÍA LIMITADA

Thermal-Chem Corporation garantiza que este producto es de buena calidad y reemplazará cualquier producto que resulte defectuoso. **THERMAL-CHEM CORPORATION NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLICITA INCLUYENDO GARANTÍAS DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O DE COMERCIALIZACIÓN.**

En caso de que THERMAL-CHEM CORPORATION determine que un producto es defectuoso, a su sola discreción, reemplazará el producto o reembolsará el precio de compra. Todas las reclamaciones deben ser realizadas por escrito dentro de un plazo de ciento ochenta (180) días a partir de la fecha de envío. No se considerará ninguna reclamación sin una notificación por escrito o después del intervalo de tiempo especificado.